Опросник по хим. реактивам.

1.	Какую пленку проявляли	Гаснет РТ-К, Fujifilm
2.	Какая вода использовалась для приготовления рабочих растворов	Водопроводная
3.	Появляется ли осадок после проявки? Если да, через какое количество проявленной пленки, увеличивается ли с возрастанием объемов проявки	—
4.	Какой объем растворов разбавляется для проявки	200 гр раствора на 1 л воды
5.	На какое количество снимков приблизительно хватает готовых растворов	—
6.	Как часто разводите новые растворы	по необходимости
7.	В чем проводится проявка (кюветы, баки, приспособленные емкости, другое)	кюветы
8.	Проводится ли подогрев растворов перед использованием	нет, + комн.
9.	В какой таре хранятся готовые растворы	пластиковая бутыль
10.	Какими химическими реактивами пользуетесь обычно (производитель, наименование)	Ада

Сравнительный анализ

Хим. реактивы	Оптическая плотность снимков при одинаковых условиях экспонирования и одинаковых условиях проявки разными реактивами, е.о.п.			
	Сварного соединения		Изображения эталона чувствительности	Основного металла в месте установки эталона
	край св. шва	середина		
1.Инновационные технологии	≥2,2	≥2,0	0,2	0,2
2. Ада	≥2,5	≥2,0	0,2	0,2
3.				

Общие впечатления

1.	Справляются ли реактивы с поставленными задачами	Справляется отлично
2.	Общая оценка после работы с реактивами	9 баллов
3.	Имеются ли замечания/пожелания	—

Дополнительная информация

Директор лаборатории НК

Яковлев Михаил Федорович

Общество с ограниченной ответственностью «Люкс» ОГРН 1196313095428 ИНН 6325075169 Самарская область Сызранский р-н ООО «Люкс»